

Fiche Technique n° B 0398  
septembre 2018

### DESCRIPTION :



Symolak est une peinture satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse.


Supports: boiseries et anciennes peintures en intérieures et extérieur, murs en intérieurs.  
Très bonne résistance au rayures.  
Bonne tension pas de traces de rouleau et pinceau.  
Faible odeur

### PREPARATION DU SUPPORT:



Appliquer sur support propre et sec.  
Suivant état du support poncer et épousseter ou lessiver et rincer  
Sur bois durs et exotiques appliquer une couche de MULTIGRIP  
Sur bois tachés de tanin appliquer une couche de SYMORUST

### UTILISATION :



Application : à la brosse au rouleau ou au pistolet.  
Dilution : prêt à l'emploi, au pistolet diluer selon buse à l'eau  
Nettoyage des instruments : eau.  
Pouvoir couvrant : 8 à 10 m<sup>2</sup> au kg par couche.  
Sec: 4 heures  
Intervalle entre couches : 24 heures .

### CARACTERISTIQUES :



Résine : dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse.  
Densité : 1,33 ± 0,07  
Extrait sec en masse : 55%  
Aspect : satiné, brillance 20%.  
Teintes : blanc et machine à teinter nuancier 1000 teintes, nuancier RAL et NCS.  
COV : 30 g par litre